AKPOL RECYKLING sp. z o.o.
Rzeczyca Ziemiańska 225A, 23-230 Trzydnik Duży
www.akpolrecykling.pl
biuro@akpol.co

Charakterystyka regranulatu: rLDPEAKPOL 099

Informacje	**Opis**			
Nazwa	rLDPEAKPOL 099		**Referencja**	**MPP**
Zastosowanie	Rozdmuch folii			
Pochodzenie materiału	Materiał pochodzi z centrów dystrybucji odpadów po konsumenckich			
Kolor	Czarny			
Własności fizykochemiczne	Wartość		Jednostka	Metoda oceny
Gęstość nasypowa	>420		kg/m3	EN ISO 60_2011
MFI	0,5-1,6		g/10min	EN ISO 1133
Filtracja	120 podwójna		µm	N.A.
Średni rozmiar granulek (średnica)	6		mm	EN 15344:2008
Tolerancja wielkości granulek (średnica)	± 2		mm	EN 15344:2008
Grubość	3		mm	EN 15344:2008
Tolerancja	±1		mm	EN 15344:2008
Wilgotność	≤ 0,01%		%	% utraty masy po wygrzaniu próbki o wadze 10g w temperaturze 100°C
Wydłużenie względne przy zerwaniu	powyżej 200,6		%	EN ISO 527
Wytrzymałość na rozciąganie	powyżej 11,74		MPa	EN ISO 527
Naprężenie rozciągające	powyżej 10,02		MPa	EN ISO 527
Zawartość LDPE	powyżej 99		%	ISO 11357-3 :2018
Zawartość innych polimerów	poniżej 1		%	ISO 11357-3 :2018
Zawartość pochodząca z recyklingu	powyżej 95		%	ISO 11357-3 :2018
Zanieczyszczenia	**Rozmiar**	**zawartość**		Ocena wizualna powierzchni regranulatu
	Powyżej 1,0 mm	5	%	
Masowy wskaźnik zanieczyszczeń	poniżej 0,9 g na 100g produktu	0,9	%	-
Zapach	Niewyczuwalny - 1		skala zapachu 1-6	Organoleptycznie po 2 minutach od otwarcia opakowania z próbką

These recyclates characterisation guiding requirements have been developed by Plastics Recyclers Europe. For more information on recyclates quality and additional guidelines per polymer stream visit www.plasticsrecyclers.eu.

AKPOL RECYKLING sp. z o.o.
Rzeczyca Ziemiańska 225A, 23-230 Trzydnik Duży
www.akpolrecykling.pl
biuro@akpol.co

Wygląd	Wymaganie	Metoda oceny
Kształt	Okrągły lub owalny, zbliżony do dysku, pastylki lub walca	Ocena wizualna
Pył	Dopuszczalne zapylenie wynikające z procesu technologicznego	Ocena wizualna
Aglomeraty granulek	Nie większe niż 20 granulek złączonych w różnych konfiguracjach przestrzennych.	Ocena wizualna
Transport	pełno samochodowy, wg INCOTERMS 2020	
Sposoby pakowania	BB	
Dokumenty przy dostawie	WZ Pozostałe dokumenty przekazane droga mailową	
Waga dostawy	24000 kg	
Informacje na etykiecie	Nazwa dostawcy, nr opakowania (BB), waga netto, data produkcji, Informacje dodatkowe – po uzgodnieniu z dostawca: nr opakowania wg specyfikacji dostawy	
Uwagi dodatkowe	Wszelkie odstępstwa po pisemnym uzgodnieniu.	

These recyclates characterisation guiding requirements have been developed by Plastics Recyclers Europe. For more information on recyclates quality and additional guidelines per polymer stream visit www.plasticsrecyclers.eu.