AKPOL RECYKLING sp. z o.o.
Rzeczyca Ziemiańska 225A, 23-230 Trzydnik Duży
www.akpolrecykling.pl
biuro@akpol.co

Wyd. 3 z 11.12.2025

Charakterystyka regranulatu rPPAKPOL 095

Informacje	Opis		
Nazwa	rPPAKPOL 095		
Zastosowanie	Wtrysk		
Pochodzenie materiału	Materiał pochodzi z centrów dystrybucji odpadów po konsumenckich		
Kolor	Niebieski		
Własności fizykochemiczne	**Wartość**	**Jednostka**	**Metoda oceny**
Gęstość	0,90-0,96	g/cm^3	EN ISO 60:2011
MFI	12-50	g/10min 230 ^{O}C / 2,16 kg	EN ISO 1133
Filtracja	200	µm	N.A.
Średni rozmiar granulek (średnica)	6	mm	EN 15344:2008
Tolerancja wielkości granulek (średnica)	± 2	mm	EN 15344:2008
Grubość	3	mm	EN 15344:2008
Tolerancja	±1	mm	EN 15344:2008
Wilgotność	≤ 0,2%	%	% utraty masy po wygrzaniu próbki o wadze 10g w temperaturze 100^{O}C
Naprężenie rozciągające	Powyżej 19	N/mm^2	EN ISO 527
Wydłużenie względne przy zerwaniu	Powyżej 7	%	EN ISO 527
Udarność	Powyżej 5	kJ/m²	ISO 179-1/1eA
Stopień zgazowania	<5	% ilościowo	Ocena wizualna próbki
Zawartość PP	Powyżej 90	%	ISO 11357-3 :2018
Zawartość innych polimerów	Poniżej 10	%	ISO 11357-3 :2018
Zawartość pochodząca z recyklingu	Powyżej 95	%	ISO 11357-3 :2018
Zanieczyszczenia	**Rozmiar**	**zawartość**	Ocena wizualna powierzchni regranulatu
	Większy niż 1,5 mm	0 %	

These recyclates characterisation guiding requirements have been developed by Plastics Recyclers Europe. For more information on recyclates quality and additional guidelines per polymer stream visit www.plasticsrecyclers.eu.

AKPOL RECYKLING sp. z o.o.
Rzeczyca Ziemiańska 225A, 23-230 Trzydnik Duży
www.akpolrecykling.pl
biuro@akpol.co

Wygląd	Wymaganie	Metoda oceny
Kształt	Okrągły lub owalny, zbliżony do dysku, pastylki lub walca	Ocena wizualna
Pył	Dopuszczalne zapylenie wynikające z procesu technologicznego	Ocena wizualna
Aglomeraty granulek	Nie większe niż 20 granulek złączonych w różnych konfiguracjach przestrzennych.	Ocena wizualna
Jednostka logistyczna	BB 1200 kg	
Transport	pełno samochodowy, wg INCOTERMS 2020.	
Sposoby pakowania	BB lub cysterna	
Dokumenty przy dostawie	WZ Pozostałe dokumenty przekazane droga mailową	
Waga dostawy	24000 kg	
Przechowywanie	Produkt zabezpieczony przed wilgocią i wpływem promieni słonecznych może być składowany na wolnym powietrzu nie dłużej jednak niż 30 dni. Ze względów bezpieczeństwa nie należy przechowywać w systemach wysokiego składowania.	
Informacje na etykiecie	Nazwa dostawcy, nr opakowania (BB), waga netto, data produkcji, Informacje dodatkowe – po uzgodnieniu z dostawca: nr opakowania wg specyfikacji dostawy	
Uwagi dodatkowe	Wszelkie odstępstwa po pisemnym uzgodnieniu.	