



# REGRANULAT HDPEAKPOL

## KARTA TECHNICZNA

Rodzaj tworzywa	<b>regranulat HDPEAKPOL</b>
Rodzaj użytego tworzywa	<b>odpad HDPE</b>
Barwa	<b>niebieski</b>
Wygląd granulki	<b>średnica 4,5-5 mm, grubość 1-3 mm</b>
Dodatki	<b>brak</b>
Kraj pochodzenia	<b>Polska</b>

## WŁAŚCIWOŚCI

Melt Mass-Flow Index (MFI) 190°C / 5	<b>0,8 - 1,6 /10 min</b>
Gęstość	<b>0,94-0,96 g/cm<sup>3</sup></b>
Napężenie rozciągające	<b>19-21 N/mm<sup>2</sup></b>
Wydłużenie względne przy zerwaniu	<b>400-500%</b>

[www.akpolrecykling.pl](http://www.akpolrecykling.pl)