



REGRANULAT HDPEAKPOL

TECHNISCHES MERKBLATT

Art des Kunststoffes	Regranulat HDPEAKPOL
Die Art des verwendeten Kunststoffes	HDPE - Abfall
Farbe	natürlich
Aussehen des Granulatkorns	Durchmesser 4,5-5 mm, Dicke 1-3
Zusätze	keine
Herkunftsland	Polen

EIGENSCHAFTEN

Melt Mass-Flow Index (MFI) 190°C / 5	0,8 - 1,1 /10 min
Dichte	0,94-0,96 g/cm³
Zugspannung	19-21 N/mm²
Relative Bruchdehnung	400-500%

www.akpolrecykling.pl