



Регранулят HDPEAKPOL

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Вид пластмассы	Регранулят HDPEAKPOL
Вид использованной пластмассы	отходы HDPE
Цвет	серый
Вид гранулы	диаметр 4,5-5 мм, толщина 1-3 мм
Добавки	отсутствуют
Страна происхождения	Польша

СВОЙСТВА

Melt Mass-Flow Index (MFI) 190°C / 5	0,8 - 1,6 /10 мин
Плотность	0,94-0,96 г/см³
Растягивающее напряжение	19-21 N/мм²
Относительное удлинение при разрыве	400-500%

www.akpolrecykling.pl