



REGRANULAT PPAKPOL

KARTA TECHNICZNA

Rodzaj tworzywa	copo/homo
Rodzaj użytego tworzywa	odpad PP
Barwa	terakota jasna
Wygląd granulki	średnica 4,5-5mm, grubość 2,5-4mm
Opakowanie	big bag - 1200kg
Magazynowanie	zabezpieczone przed wilgocią w magazynie
Kraj pochodzenia	Polska

WŁAŚCIWOŚCI

Melt Mass-Flow Index (MFI) 230°C / 2,16 kg	13- 16 /10 min
Filtracja	7x56 (250)
Gęstość	0,9 - 0,91 g/cm³
Moduł elastyczności przy rozciąganiu	800 Mpa
Napężenie na granicy plastyczności	22 Mpa
Udarność wg Charpy'ego	5,7 kJ/m²
Zawartość kredy	<4%
Zawartość substancji lotnych	<0,03%
Zanieczyszczenia	brak

www.akpolrecykling.pl