



REGRANULAT HDPEAKPOL

KARTA TECHNICZNA

Rodzaj tworzywa	regranulat HDPEAKPOL
Rodzaj użytego tworzywa	odpad HDPE
Barwa	naturalny
Wygląd granulki	średnica 4,5-5 mm, grubość 1-3 mm
Dodatki	brak
Kraj pochodzenia	Polska

WŁAŚCIWOŚCI

Melt Mass-Flow Index (MFI) 190°C / 5	0,8 - 1,1 /10 min
Gęstość	0,94-0,96 g/cm³
Napężenie rozciągające	19-21 N/mm²
Wydłużenie względne przy zerwaniu	400-500%

www.akpolrecykling.pl