



REGRANULAT HDPEAKPOL GREY MSPG

KARTA TECHNICZNA

Rodzaj tworzywa	REGRANULAT HDPEAKPOL GREY MSPG
Rodzaj użytego tworzywa	odpad HDPE
Barwa	szary RAL7031
Wygląd granulki	średnica 4,5-5 mm, grubość 1-3 mm
Zawartość PP	poniżej 2,0%
Kraj pochodzenia	Polska

WŁAŚCIWOŚCI

Melt Mass-Flow Index (MFI) 190°C / 5	1,1 - 1,6 g/10 min
Gęstość	0,94-0,96 g/cm³
Napężenie rozciągające	19-21 N/mm²
Wydłużenie względne przy zerwaniu	400-500%

www.akpolrecykling.pl