



REGRANULAT PPAKPOL

KARTA TECHNICZNA

Rodzaj tworzywa	regranulat PPAKPOL
Rodzaj użytego tworzywa	odpad PP
Barwa	terakota jasna
Wygląd granulki średnica	4,5-5 mm, grubość 2,5-4 mm
Opakowanie	big bag - 1200 kg
Kraj pochodzenia	Polska

WŁAŚCIWOŚCI

Melt Mass-Flow Index (MFI) 230°C / 2,16 kg	16-19 /10 min
Filtracja	7x56 (250)
Gęstość	0,9 - 0,91 g/cm ³
Moduł elastyczności przy rozciąganiu	800 Mpa
Naprężenie na granicy plastyczności	22 Mpa
Udarność wg Charpy'ego	5,7 kJ/m ²
Zawartość kredy	<4%
Zawartość substancji lotnych	<0,03%
Zanieczyszczenia	brak

AKPOL | PRODUCENT
REGRANULATÓW
HDPE PP LDPE

www.akpol.co