



REGRANULAT HDPEAKPOL

KARTA TECHNICZNA

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Rodzaj tworzywa | regranulat HDPEAKPOL |
| Rodzaj użytego tworzywa | odpad HDPE |
| Barwa | biały |
| Wygląd granulki średnica | 4,5-5 mm, grubość 1-3 mm |
| Dodatki | brak |
| Kraj pochodzenia | Polska |

WŁAŚCIWOŚCI

| | |
|--|-----------------------------|
| Melt Mass-Flow Index (MFI) 190°C / 2,16 kg | 0,2 - 0,4 /10 min |
| Gęstość | 0,94-0,96 g/cm ³ |
| Napężenie rozciągające | 19-21 N/mm ² |
| Wydłużenie względne przy zerwaniu | 400-500% |

AKPOL | PRODUCENT
REGRANULATÓW
HDPE PP LDPE

www.akpol.co