



REGRANULAT HDPEAKPOL

KARTA TECHNICZNA

Rodzaj tworzywa	regranulat HDPEAKPOL
Rodzaj użytego tworzywa	odpad HDPE
Barwa	niebieski
Wygląd granulki średnica	4,5-5 mm, grubość 1-3 mm
Dodatki	brak
Kraj pochodzenia	Polska

WŁAŚCIWOŚCI

Melt Mass-Flow Index (MFI) 190°C / 5 kg	1,1 - 1,6 /10 min
Gęstość	0,94-0,96 g/cm ³
Napężenie rozciągające	19-21 N/mm ²
Wydłużenie względne przy zerwaniu	400-500%

AKPOL | PRODUCENT
REGRANULATÓW
HDPE PP LDPE

www.akpol.co