



# REGRANULAT LDPEAKPOL HPP

## KARTA TECHNICZNA

Rodzaj tworzywa	regranulat LDPEAKPOL
Rodzaj użytego tworzywa	odpad LDPE
Barwa	słomka
Wygląd granulki średnica	4,5-5 mm, grubość 1-3 mm
Kraj pochodzenia	Polska

## WŁAŚCIWOŚCI

Melt Mass-Flow Index (MFI) 190°C	0,5 - 1,6/10 min
Filtracja	14/18 (200mikronów) Gęstość
0,89 - 0,92 g/cm <sup>3</sup>	

**AKPOL** | **PRODUCENT  
REGRANULATÓW  
HDPE PP LDPE**

[www.akpol.co](http://www.akpol.co)